

OIL PLUS

Однокомпонентный уретановый лак, модифицированный на масле,
для деревянных полов

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный уретановый лак, модифицированный на масле, для деревянных полов. Благодаря применению смол нового поколения, технологических добавок и специальных компонентов, способствующих высыханию, этот продукт обладает уникальной устойчивостью к истиранию и царапинам. При нанесении лак отличается простотой в использовании и долгим временем работы. Oil Plus представляет собой реальную альтернативу пропитки пола маслами, при этом создавая более прочный защитный слой и не требуя частой уборки помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Пыль не прилипает после нанесения спустя (часы)	2
Не остаётся отпечатков пальцев после нанесения спустя (часы)	3
Время до шлифовки (часы)	24/48
Можно ходить через (дни)	3/4
Умеренная эксплуатация через (дни)	5
Полное затвердевание (дни)	10
Степень глянца OIL PLUS X-MATT (глосс)	10
Степень глянца OIL PLUS 30 (глосс)	30
Степень глянца OIL PLUS 60 (глосс)	60
Способ нанесения	Валик 4 мм, кисть
Средний расход на 1 слой (г/м ²)	80/95
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте)	12 месяцев
Сцепление (адгезия)	100%
Рассчитанный выброс летучих органических соединений (г/л)	500
Максимально допустимое разбавление (по Дир. 2004/42/CEE)	Не допускается
Очистка инструментов с помощью	DILUENTE PLUS
Стандартная упаковка (л)	5

5 л



НАНЕСЕНИЕ

Отшлифуйте поверхность и зашпательйте, используя шпатлёвочную жидкость на основе растворителей из ассортимента Vermeister. Тщательно пропылесосьте полы. Нанесите первый слой неразбавленного продукта. Затем спустя 24 часа произведите промежуточную шлифовку сетчатым диском с очень мелким зерном и нанесите второй слой лака. Таким образом, покрытие приобретёт равномерную поверхность без каких-либо дефектов, сопоставимую с результатом при нанесении масел или восков. Для тонировки паркета, а также для достижения эффекта старения, используйте в качестве первого слоя морилку COLOR.OIL (кроме цветов БЕЛЫЙ и СЕРЫЙ).

УХОД

Уход за полами, покрытыми лаком, должен производиться только с использованием DETERGENTE NEUTRO и/или IDRONET. Не используйте для этого спирт, аммиак или агрессивные чистящие вещества. Для получения дополнительной информации обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для предотвращения проблем с адгезией лака рекомендуется наносить слои продукта с не более чем трёхдневным интервалом. При нанесении OIL PLUS без грунта не используйте матовую версию продукта в качестве первого слоя. Предпочтительнее использовать более глянцевый вариант лака; второй и последующие слои могут быть матовыми.

Не помещайте не использованные остатки продукта обратно в заводскую упаковку!
Хорошо встряхните перед применением.

Продукт подпадает под ограничения, указанные в директиве ЕС 2004/42.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Vermeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.